



ХИМИЧЕСКИ КЛИН

СМЕС ЗА БЕЗВЗРИВНО РАЗРУШАВАНЕ

СЪДЪРЖАНИЕ

Всяка опокровка съдържа 5 кг. суха, прахообразна смес, на минерална основа.

Подходяща за: БЕТОН и СКАЛИ /стомано-бетон, сиенит, гранит, мрамор, базалт, габро и др./

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Условна разходна норма: ~20 кг./1 м³

Върху третираната площ се разпробиват отвори на $\phi 35$ мм или $\phi 40$ мм, на дълбочина мин. 0.40-0.60, м., или колкото е възможно по-дълбоко.

Разположението на отворите трябва да е през ~20-30 см. един до друг.

1 пакет суха прахообразна смес /5 кг/ се разбърква на бавни обороти с 1,5 литра вода - до постигане на хомогенна гъста смес.

Приготвената смес се влива в отворите – до напълването им.

Оставя се да преседи мин. 24 часа.

Действието на сместта зависи от външните атмосферни условия. При очакван дъжд – покрийте отворите плътно за предотвратяване допълнително проникване на вода.

При горещо време изчакайте падане на температурите.

При зимни условия използвайте смес, предназначена за ниски температури.

Степента и посоката на разпукване на третираният материал зависи от конкретните условия и неговите свойства.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- * Не вдишвайте сухата смес!
- * Пазете очите и кожата си!
- * Не работете без предпазни ръкавици и очила!
- * Не оставяйте сместта /в сух или готов за употреба вид/, без надзор – особено при деца!
- * Винаги се допитвайте до специалист, след като сместта е подействала и започнете същинското разрушаване и разчистване на третираните материали!
- * Никога не използвайте за разрушаване на носещи елементи на сградата!
- * Не изхвърляйте неупотребена смес в канализацията!

СЪХРАНЕНИЕ И СРОК НА ГОДНОСТ

Съхранявайте неотворени пакети на сухи места.

Неотворен пакет, съхраняван на сухо - мин. 12 и макс. до 24 м.

*„Химически клин“ е запазена търговска марка на „Индуриал ремонт строй“ ООД.
Не се разрешава използването ѝ без изрично съгласие!*

Вносител: „Индуриал ремонт строй“ ООД, гр. Пловдив, бул. „Руски“ №20